

Zink-Alu-Mix WS 81-400

WS 81 dient zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten sowie für Bohr- und Schweißstellen. Es bewirkt einen Langzeitschutz gegen Rost, Korrosion und Oxidation.

Eigenschaften:

- hell zinkfarben
- hitzebeständig bis + 490 °C
- spritzfrei beim Punktschweißen

Technische Daten:

Farbe:	hell / Zinkfarben
Temperaturbeständigkeit:	bis +490 °C
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:	+5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:

Zink-Alu-Mix dient zur Grundierung, Neubeschichtung und Ausbesserung an Fahrzeugen, Landmaschinen, Treibhäusern, Stahlkonstruktionen, beschädigten Zinküberzügen und Beschichtungen. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schutzschicht von 20 - 30 µm erreicht.

Arbeitsvorbereitung:

Untergrund gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Dose auf Raumtemperatur bringen (+15 °C bis +25 °C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Minuten weiterschütteln. Mit einem Abstand von 25 - 30 cm, im Kreuzgang, dünn aufsprühen

Lagerfähigkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Zink-Alu-Mix ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316700810400

